



Universal Silikon SP

Silikon Dichtstoff - Acetatvernetzend

Produktbeschreibung

Acetatvernetzender Silikondichtstoff für das Abdichten von Fugen im Sanitärbereich, spritzfähig in gebrauchsfertiger PE- Kartusche zur Verarbeitung mittels Auspresspistole.

Produkteigenschaften

- Haftet auf vielen Untergründen aus Glas, Emaille, Keramik, Metall, lackiertem Holz etc.
- Hohe Elastizität
- Dichtet und verbindet dauerhaft elastisch Dehnfugen
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- UV- und alterungsbeständig

Einsatzbereiche

- Für Anschlussfugen im Küchen- und Sanitärbereich, Fugen in Nassbereichen

CE-Zertifizierung

- EN 15651-1: S KLASSE S1

Einschränkungen

Nicht geeignet für Anwendungen auf Beton, Naturstein und auf korrosionsgefährdeten Materialien wie Blei, Kupfer, verzinktem Stahl etc. Nicht für PP, PE, Teflon und Bitumenuntergründe geeignet.

Nicht geeignet für den Aquarien- und Isolierglaseinbau. Der direkte Kontakt mit der Randabdichtung von Doppelverglasungen ist zu vermeiden. Elastische Abdichtungen dürfen nicht überstrichen werden. **Nicht anstrichverträglich.**

Verarbeitungshinweise

Die Oberflächen müssen tragfähig, sauber, staub-, öl- und fettfrei sein. Die optimale Temperatur von Material und Werkstoff liegt zwischen +5°C und +20°C. Saugende Untergründe ggf. mit geeignetem **Primer** vorbehandeln! Für ausreichende Luftzirkulation sorgen! **Es ist empfehlenswert auf den jeweiligen Untergründen einen Haftungs- und Verträglichkeitstest durchzuführen.**

- Fugenränder abkleben
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
- Gewindekappe abschneiden, Düse auf Kartusche aufschrauben und auf gewünschte Strangbreite schneiden
- Silikon mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten
- Vor der Hautbildung mit **Glättmittel** glätten (siehe Technisches Merkblatt)
- Überschüssiges Glättmittel nach der Verarbeitung sofort entfernen
- Klebeband abziehen, bevor sich eine Haut bildet
- Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen





Technische Daten

Basis		Acetat
Verarbeitungstemperatur		+ 5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit	Nach Aushärtung	- 5°C bis + 120°C
Dichte		0,93 g/ml
Hautbildung	+23°C / 50% RLF	ca. 8 min*
Aushärtung	+23°C / 50% RLF	ca. 2 mm/ Tag*
Shore- A- Härte	DIN 53505	10
Lagerstabilität	+5°C bis +25°C kühl und trocken	12 Monate (ungeöffnet)

RLF - Relative Luftfeuchtigkeit

* in Abhängigkeit der Schichtstärke und des Untergrundes

Reinigung

Bei Hautkontakt sofortige Reinigung mit Wasser und Seife. Ausgehärtetes Silikon kann mechanisch oder mit **Silikonentferner** entfernt werden (siehe Technisches Merkblatt).

Lieferform

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Stückzahl pro Karton/Palette	Inhalt
12005189	Universal-SP K transparent	20 / 1200	310ml
12005190	Universal-SP K weiss	20 / 1200	310ml
12004479	Universal-SP K grau	20 / 1200	310ml

Sicherheitshinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Ein entsprechendes Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Recycling

Bitte nur vollständig entleerte Kartuschen dem Recycling zuführen!

Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 05.23