



# PATTEX

Technisches Merkblatt  
Ausgabe 19.08.2015

## Pistolenschaum White Line

Seitenanzahl 3

### EIGENSCHAFTEN

- **WhiteTeq Quattro Technologie:**  
4x mehr Zellen / Raumeinheit<sup>1</sup>
- **Bessere Wärmedämmung (0,032 W/mK)<sup>1</sup>**
- **Schalldämmung  $\leq 63$  dB**
- **10x höhere UV-Stabilität<sup>1</sup>**
- **25% Flexibilität**

<sup>1</sup>im Vergleich zu herkömmlichen  
PU-Schäumen

### TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Polyurethan
Temperatur- beständigkeit:	-40 °C bis +80 °C
Ergiebigkeit	Ca. 33 Liter freigeschäumt
Schalldämmung:	$\leq 63$ dB
Klebefreiheit der Oberfläche	ca. 7 – 10 Minuten
Schneidfähigkeit bei 20 mm Strangdicke	ca. 45 Minuten
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102
Schalldämmung <sup>2</sup>	63 dB
Wärmedämmung <sup>2</sup>	0,032W/mK
Schaumausdehnung	Ca. 100 %

<sup>2</sup> bei 23°C und 50%rel.LF



### EINSATZBEREICHE

- Füllen und Dämmen von Fensterrahmen
- Isolieren von Türcargen
- Verfüllen und Isolieren von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc.
- Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen



## UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Als Untergründe eignen sich fast alle saugenden und nicht saugenden Materialien, außer PE, PP, PTFE usw.

Die Untergründe müssen fest, sauber und frei von Trennmitteln sein. Trennmittel mit geeignetem Lösemittel, z.B. Alkohol entfernen oder Oberfläche anschleifen. Voraussetzung für das Abbinden des Klebstoffes ist die Aufnahme von geringen Mengen Feuchtigkeit (aus der Luft oder einem der zu verklebenden Materialien). Anstriche grundsätzlich auf ihre Haftfestigkeit prüfen und – falls erforderlich – entfernen.

## VERARBEITUNG

### Verarbeitungstemperatur

Überprüfen Sie die Temperatur der Dose vor Gebrauch anhand des Temperatur-Indikators an der Vorderseite. Diese sollte zwischen +5°C und +25°C liegen. Ist der Indikator durchgestrichen, so ist der Inhalt der Dose zu kalt. Stellen Sie die Dose dann in ein wärmeres Zimmer und prüfen Sie nach 2 Minuten erneut den Indikator. Wenn das Kreuz nicht erkennbar ist, hat der PU-Schaum die geeignete Temperatur für perfekte Ergebnisse.

Schaumdose vor Gebrauch ca. 20mal schütteln. Zur Montage auf die Pistole die Dose auf den Dosenboden stellen (Ventil nach oben). Die Dosierpistole auf den Gewintheadapter der Schaumdose setzen und ohne verkanten leicht anschrauben, bis der Widerstand des Ventils fühlbar wird. Danach zügig weiterdrehen bis zum Anschlag.

Nach der Aushärtung kann der Pattex Schaum überputzt, überstrichen oder überklebt werden.

Bei längeren Arbeitsunterbrechungen die Dose von der Pistole entfernen.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Bei Kontakt von frischem Schaum mit der Haut, den Schaum sofort entfernen und die Reste mit Hilfe von pflanzlichen Ölen (Salatöl) abwischen. Frische Schaumflecken auf anderen Oberflächen mit Pattex PU-Reiniger oder Aceton entfernen oder nach dem vollständigen Aushärten mechanisch entfernen. Ausgehärtete Schaumreste lassen sich nur noch mechanisch entfernen.

## BITTE BEACHTEN

Klebstoff reagiert schnell mit Luftfeuchtigkeit. Verschluss sauber halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

## LAGERUNG

Bei kühler (Ca. +20 °C) und trockener Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 12 Monate verarbeitbar. Herstellungsdatum siehe Dosenboden.

## TRANSPORT

Beim Transport im Kfz sollte die Schaum-Dose in einem Tuch im Kofferraum aufbewahrt werden. Keinesfalls im Fond. Enthält brennbare Treibmittel. Dose stehend lagern.

## VERPACKUNG

**Artikel-Kurzzeichen    Gebindegrößen**

PUS75

12 Dosen à 750 ml



## SICHERHEITSHINWEISE

Informieren Sie sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über mögliche Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge.

Bei der Verarbeitung Schutzbrille und beigefügte Schutzhandschuhe tragen.



Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mymstds.henkel.com](http://www.mymstds.henkel.com) erhältlich.

Personen, die auf Isocyanate allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Produkt vermeiden. Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Ausgehärtete Produktreste: Hausmüll/hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Nicht ausgehärtete Produktreste: Kommunale Sammelstelle. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 080409

Restentleerte Dosen können im Bezugsbaumarkt unentgeltlich abgegeben werden oder Kartons über kostenlosen PDR Service abholen lassen. Telefon zum Nulltarif: 0800 / 7 836 736.

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-0  
[www.pattex.de](http://www.pattex.de)  
[www.youjustdo.de](http://www.youjustdo.de)

