



<b>Physikalische Eigenschaften</b>	
<b>Kleber Part A</b>	
Chemische Basis	Cyanacrylat
Farbe	transparent
Dichte	ca 1,09
Viskosität @25°C mPa·s (1,5 rpm)	195.000
<b>Aktivator Part B</b>	
Chemische Basis	Cyanacrylat
Farbe	weiß
Dichte	ca. 1,17
Viskosität @25°C mPa·s (1,5 rpm)	63.000
<b>Gemischt A&amp;B</b>	
Mischverhältnis	4:1
Verarbeitungszeit	ca. 5 Minuten bei -20°C ca. 3 ½ Stunden
Verarbeitungstemperatur ab	-25°C
Endaushärtung	24 Stunden
Spaltfüllvermögen	6 mm
<b>Typische Eigenschaften</b>	
Handfestigkeit Alu	20 - 40 Sekunden
Handfestigkeit Polycarbonat	25 - 45 Sekunden
Handfestigkeit Holz	45 – 80 Sekunden
<b>Zugscherfestigkeit ISO 4587</b>	
Sandgestrahlter Stahl	19,5 N/mm <sup>2</sup>
PMMA (Materialbruch)	10,2 N/mm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C kurzzeitig bis +120°C
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | [info@marston-domsel.de](mailto:info@marston-domsel.de)  
[www.marston-domsel.de](http://www.marston-domsel.de)



Eigenschaften	
<ul style="list-style-type: none"><li>o Ausgezeichnete Klebeeigenschaften auf vielen Werkstoffen</li><li>o Ausblüharm</li><li>o Thixotrop</li><li>o Tropffrei</li><li>o Extrem schlagfest</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Mechanisch bearbeitbar</li><li>o Spaltfüllvermögen 6mm</li><li>o Anwendungen über Kopf und an vertikalen Stellen</li><li>o Transparente Verklebung von PMMA</li><li>o Beständig gegen Benzin und Diesel</li></ul>
Handhabung und Lagerung	
<p>Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Um die Doppelspritze zusammensetzen, zuerst den Kolben einführen, dann die Kappe entfernen und den statischen Mischer anbringen. Entsorgen Sie den ersten Zentimeter des Materials. Tragen Sie MD CA-STAR 2K auf einer der beiden Flächen auf und fügen Sie die beiden Teile innerhalb von 1 Minute. Positionierzeit ca. 5-75 Sekunden (abhängig vom Werkstoff). Die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht. Bewahren Sie die Spritze an einem kühlen und trockenen Ort auf.</p> <p>Produkt Haltbarkeit: 12 Monate. MD CA-STAR 2K kann selbst bei -15°C verarbeitet werden.</p>	
Verpackungseinheiten:	Artikelnummer:
10 Stück á 10 g inklusive 3 Mischern	MGL.STAR.S10
10 Stück á 50 g inklusive 3 Mischern	MGL.STAR.S50

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | [info@marston-domsel.de](mailto:info@marston-domsel.de)  
[www.marston-domsel.de](http://www.marston-domsel.de)