

# Technisches Datenblatt

## Zellkautschuk EPDM

Zellkautschuk Bahnenware EPDM  
Geschlossenzellig, geringe Wasseraufnahme, gute Ozonwiderstandsfähigkeit.

**Eigenschaften\*:**

Farbe: schwarz  
 Spezifisches Gewicht: 0,15  
 Härte: 35 +/-6 Shore 00  
 Zugfestigkeit:  $\geq 350$  kPa nach ISO 1798  
 Dehnung: 150%  
 Temperaturbereich: -40° - +100° C

\*ca. Angaben

**Beständigkeiten:**

Öl-Widerstandsfähigkeit: -  
 Treibstoff-Widerstandsfähigkeit: -  
 Säure-Widerstandsfähigkeit: +  
 Laugen-Widerstandsfähigkeit: +  
 Witterungs-Widerstandsfähigkeit: ++  
 Verschleißfestigkeit: -

**Empfehlung:**

**Lieferbare Abmessungen:**

Stärke:	Breite/Länge:	Format:
02-20 mm	1 x 10 m	Rolle
20-50 mm	1 x 2 m	Platte

**Allgemeines/Bemerkungen:**

Bewertungsmaßstab für die Empfehlung der Widerstandsfähigkeit\*\*:

++ = sehr gut; + = gut; 0 = bedingt; - = nicht

\*\*Die in unseren Unterlagen angegebenen Daten und Beständigkeitsempfehlungen sind Mittelwerte und als grobe Richtlinien anzusehen. Individuelle Einsatzbedingungen vor Ort, können den Gebrauch des Produktes sowie unsere Werte beeinflussen. Im Einzelfall ist es die alleinige Aufgabe des Kunden, die Einsatzbedingungen zu überprüfen und zu ermitteln, ob die spezifischen Qualitätskriterien unserer Produkte für den Einsatzzweck ausreichen.